

PURETOP®

УМНЫЕ КЛЕЕВЫЕ СИСТЕМЫ

- Грунтовка PURETOP PRIMER ECO с улучшенной формулой без запаха значительно укрепляет, обеспыливает поверхность и обеспечивает подготовку основания перед нанесением клеев.
- Применяется для впитывающих и невпитывающих поверхностей (гипсовых и цементных стяжек, бетонного основания, выравнивающих растворов, кирпича, штукатурки, фанеры, OSB-плит).
- Отверждается влагой воздуха.

PRIMER-ECO

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
(БЕЗ ЗАПАХА)



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Без запаха, рекомендована для внутренних работ;
- Низкое содержание летучих органических соединений;
- Улучшает адгезию перед применением полиуретановых и силан-модифицированных клеев;
- Связывает остаточную пыль на поверхности;
- Эффективное сопротивление механическим нагрузкам;
- Уменьшает проникновение влаги из основания;
- Увеличивает поверхностную прочность стяжки;
- Технологичность, удобство в применении;
- Хорошая проникающая способность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	
Внешний вид	Прозрачная жидкость коричневого цвета
Динамическая вязкость, мПа*сек, при температуре +20°C	60 – 200
Содержание сухих веществ, % не менее	50
Упаковка	Железная канистра
Объем, л	5

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- Поверхность должна быть однородной, сухой, чистой, обеспыленной, без следов жира, масел, краски и прочих загрязнений.
- Допустимая влажность основания – не более 3%.
- Стяжку необходимо обработать мозаично-шлифовальной машиной, очистить от непрочных наслоений и обеспылить промышленным пылесосом.
- Качественно огрунтованное основание должно иметь однородную, слегка глянцевую поверхность.

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ГРУНТОВКИ

- Оптимальная температура переработки от +10°C до +25°C;
- Влажность воздуха не более 65%;
- Не рекомендуется нанесение грунтовки при температуре окружающего воздуха и температуры основания ниже +10°C;
- Время полного высыхания (при +20°C) – 24 часа;
- Перед применением грунтовку выдерживать в сухом и теплом помещении до набора оптимальной температуры;
- Грунтовка наносится короткошерстным велюровым валиком, кистью или аппаратами безвоздушного напыления;
- Необходимо тщательно проветрить помещение после нанесения.

РАСХОД ГРУНТОВКИ

- Для впитывающих поверхностей 150–200 мл/м² на один слой;
- Для невпитывающих поверхностей 100–125 мл/м²;
- При неравномерном впитывании, слабом основании, а также для замедления подъема остаточной влаги рекомендуется наносить грунтовку в 2-3 слоя с расходом 400–500 мл/м²;
- Перерыв между слоями должен составлять 2–6 часов, но не более 24 часов (при температуре окружающей среды +20°C).

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Грунтовку следует хранить в герметично закрытой таре, в крытых складских помещениях при температуре от +10°C до +25°C в условиях, исключающих попадание влаги и загрязнений. Беречь от огня.
- Допускается хранить продукты под навесом или на открытой площадке, обеспечив защиту продукта от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений.
- Транспортировка возможна любым транспортом. Не допускать замораживания продукта.
- Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления в герметично закрытой таре завода-изготовителя. Дата изготовления указана на упаковке.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- Данное техническое описание и рекомендации по применению продукта даны на основе лабораторных испытаний и практического применения при условиях правильного хранения и нанесения в соответствии с рекомендациями.
- ООО Тепло Люкс не контролирует процесс хранения, нанесения и дальнейшей эксплуатации готового покрытия и несет ответственность только за качество материала при поставке потребителю и гарантирует соответствие нашим стандартам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с грунтовкой помещение должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией. При нанесении следует пользоваться индивидуальными средствами защиты – защитными очками, масками и резиновыми перчатками. Особое внимание обратить на защиту верхних дыхательных путей, грунтовку не вдыхать, не подносить к носу. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи. При попадании материала в глаза и на открытые участки кожи промыть их обильным количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

PURETOP®
УМНЫЕ КЛЕЕВЫЕ СИСТЕМЫ

ООО Тепло Люкс
123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д.8, стр.4
+7 (991) 284-43-84 / +7 (495)177-07-77
info@puretop.ru / www.puretop.ru