

PURETOP®

УМНЫЕ КЛЕЕВЫЕ СИСТЕМЫ

PRIMER INTRO

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ
ГРУНТОВКА [КОНЦЕНТРАТ]

- PRIMER INTRO – однокомпонентная универсальная водно-дисперсионная грунтовка [концентрат] для впитывающих и невпитывающих поверхностей.
- Предназначена для предварительной обработки оснований перед укладкой гибких напольных покрытий: виниловой плитки (LVT), линолеума, ковровина, резиновых покрытий и т.п.
- Разбавляется водой в зависимости от типа основания.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышает адгезию (сцепление) клея с основанием;
- Связывает остаточную пыль, обеспечивая чистую поверхность;
- Регулирует и снижает впитывающую способность основания;
- Экономична, концентрат (разводится водой);
- Пригодна для полов с подогревом;
- Не содержит летучих растворителей;
- Морозостойкая (5 циклов замораживания-оттаивания (в неразбавленном виде));
- Пожаробезопасна.

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

- Тщательно встряхнуть банку с грунтовкой;
- Оптимальная температура переработки от +15°C до +25°C;
- Влажность воздуха не более 65%;
- Не рекомендуется нанесение грунтовки при температуре окружающего воздуха и температуры основания ниже +10°C;
- Не рекомендуется применять грунтовку на магниевых основаниях;
- Время полного высыхания (при +20°C) ~ 4 часа.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- Основание должно быть однородным сухим (влажность не более 2,5% для цементных стяжек, не более 0,5% для ангидритных стяжек), ровным (отклонение от плоскости не более 2 мм на 2 метра), очищенным от пыли, грязи, жиров, масел, краски и прочих загрязнений. Швы и трещины должны быть отремонтированы.
- Основания с имеющимися недостатками необходимо обработать мозаично-шлифовальной машиной, очистить от непрочных наслоений и обеспылить промышленным пылесосом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Водная дисперсия акрилового сополимера
Внешний вид	Однородная жидкость белого цвета (допускается незначительный осадок)
Плотность, г/см ³	1,04 - 1,06
Ph	7,0 - 9,0
Вязкость (по ВЗ-4, +20°C)	15 - 30 (в зависимости от концентрации)
Время высыхания	2 - 4 часа (при t +20°C и влажности 65%)
Разбавление водой	От 1:1 до 1:5
Расход	80 - 200 мл/м ² (в зависимости от пористости основания)

РАСХОД И РАЗБАВЛЕНИЕ

Тип основания	Разбавление (соотношение концентрата и воды)	Время сушки
Впитывающие: бетонные, цементно-песчаные	1:5	1 час
Деревянные полы, фанера, ДСП, ДВП	1:4	1 час
Невпитывающие: наливные полимерные полы, мрамор, гранит, керамическая плитка	1:1	3-4 часа

- Грунтовка-концентрат разбавляется чистой водой в соответствии с рекомендациями производителя.
- Степень концентрации и время сушки грунтовки зависит от типа основания.
- Состав наносится равномерно тонким слоем, избегая луж, в 1 слой.

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

- Грунтовка наносится равномерным слоем короткошерстным велюровым валиком, кистью или аппаратами безвоздушного напыления. Время высыхания грунтовки зависит от температуры и влажности окружающей среды, а также от степени разбавления. Перед укладкой напольного покрытия необходимо убедиться в полном высыхании грунтовки.
- После полного высыхания грунтовки можно приступить к укладке напольного покрытия в соответствии с рекомендациями производителя клея и напольного покрытия.

РАСХОД ГРУНТОВКИ

- Для впитывающих поверхностей: 150 – 200 гр/м² на один слой
- Для невпитывающих поверхностей: 80 – 100 гр/м² на один слой

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Грунтовку следует хранить в герметично закрытой таре, в крытых складских помещениях при температуре от +10°C до +25°C в условиях, исключающих попадание влаги и загрязнений.
- Допускается хранить продукты под навесом или на открытой площадке, обеспечив защиту продукта от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений.
- Транспортировка возможна любым транспортом. Не допускать замораживания продукта.
- Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления в герметично закрытой таре завода-изготовителя. Дата изготовления указана на упаковке.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- Данное техническое описание и рекомендации по применению продукта даны на основе лабораторных испытаний и практического применения при условиях правильного хранения и нанесения в соответствии с рекомендациями.
- ООО Тепло Люкс не контролирует процесс хранения, нанесения и дальнейшей эксплуатации готового покрытия и несет ответственность только за качество материала при поставке потребителю и гарантирует соответствие нашим стандартам.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Хранить в местах недоступных для детей.
- При работе продукт не требует специальных мер безопасности.
- Рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать защитные перчатки и очки. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании материала в глаза промыть их большим количеством проточной воды, при необходимости обратиться за медицинской помощью.

ООО Тепло Люкс
123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д.8, стр.4
+7 (991) 284-43-84 / +7 (495)177-07-77
info@puretop.ru / www.puretop.ru